

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
Presentación	25 kg
Color	Blanco
Rendimiento aproximado	6.0 m ² a 7.5 m ² como acabado final floatado
Demanda de agua	6.8 a 7.5 litros
Almacenamiento máximo	6 meses



RECUBRIMIENTO ESTUCCO FINO

se emplea para acabados finos sobre muros, se puede utilizar tanto en interiores como exteriores.

¿Cómo preparar y aplicar correctamente los RECUBRIMIENTOS?

1 - LIMPIA TU SUPERFICIE  Exceso de polvo Grasa, Pintura otros materiales que sirvan como desmoldantes.	2 - AÑADE AGUA  * En un recipiente con 6.8 a 7.5 litros de agua aproximadamente, por cada 25 Kg.
3 - MEZCLA EL PRODUCTO  Bate hasta lograr una mezcla homogénea dejándola libre de grumos.	4 - DEJA REPOSAR  Por 10 minutos y vuelve a mezclar sin añadir más agua.
5 - APLICA PRODUCTO  Extiende el producto sobre la superficie a recubrir, con una capa aproximada de 3 mm en una sola aplicación.	6 - REALIZA EL ACABADO  Puede hacer diferentes tipos de acabados por ejemplo: Esgrafiado, Tirol, Abanico, Transpalado, Liso.

* la cantidad de agua dependerá del producto a utilizar.

Nota: El rendimiento puede variar dependiendo del espesor utilizado y de las prácticas de aplicación.

Descripción.

El **ESTUCCO FINO** es un producto en polvo, elaborado a base de cemento blanco, aditivos químicos y agregados minerales que al mezclarse con agua forma una pasta fácil de aplicar, con la cual se puede lograr acabados finos en interiores y exteriores.

Ventajas.

- Fácil y rápido de aplicar.
- Mejor control y administración de material en obra.
- Acabados con texturas finas y extra lisas.
- Se evitan los agrietamientos.
- Predosificado en planta asegurando una calidad uniforme entre lotes diferentes.
- No requiere de mano de obra especializada.

Preparación de la superficie.

Es recomendable antes de iniciar la aplicación, acondicionar la super-

ficie, plomeando y checando que la superficie este libre de rebabas de cemento, aceites, pinturas, ceras o cualquier material que pueda servir como desmoldante. Se sugiere humedecer ligeramente la superficie para conseguir un acabado de mejor calidad y para retirar el polvo de la superficie.

Instrucciones de preparación.

1. En un recipiente con 6.8 a 7.5 L de agua adicione lentamente los 25 kg de **ESTUCCO FINO**.
2. Mezcla hasta conseguir una pasta con la consistencia deseada, homogénea y libre de grumos.
3. Deja reposar por 10 minutos y vuelve a mezclar sin adicionar más agua y posteriormente inicia la aplicación.

Instrucciones para aplicación.

1. Extiende el **ESTUCCO FINO** sobre la superficie a recubrir, con suficiente presión, asegurando su adherencia.
2. Coloca una capa aproximada de 3 mm a 5 mm en una sola aplicación.
3. Sin dejar resecar demasiado la pasta realice el acabado final utilizando una flota, rodillo o alguna otra herramienta que nos permita dar una textura a la pasta.

Recomendaciones.

- Humedece el muro (en muros de tabique o block). Antes de aplicar el **ESTUCCO FINO**.
- Utilice recipientes limpios para su preparación.
- El agua de mezclado que sea lo más limpia posible.
- Evitar el contacto con ojos y piel. En caso de contacto con los ojos enjuagar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos y buscar atención médica de inmediato. En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón.
- No se deje al alcance de los niños.

Rendimiento.

Estibar sobre tarima, no directamente sobre piso o tierra, en un lugar techado seco y libre de humedad.