

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
Presentación	25 kg
Color	Blanco
Rendimiento aproximado	8 m ² a 10 m ²
Contracción	0.13 mm
Desgaste a 14 días	< 3%
Demanda de agua	9.5 a 10.5 litros

RECUBRIMIENTO ESTUCCO MAX

Descripción.

El **ESTUCCO MAX** es un texturizado en polvo, elaborado a base de cemento, fibras, aditivos químicos y agregados minerales con una granulometría fina que al mezclarse con agua se forma una pasta fácil de aplicar con la cual se puede lograr acabados interiores y exteriores.

Ventajas.

- Buena consistencia de la mezcla que evita descuelgues y desperdicio de producto.
- Tu acabado o afine tendrá un color blanco.
- Resistente al clima, humedad, temperatura, etc.
- Fácil y rápido de aplicar.
- Mejor control y administración de material en obra.
- Se evitan los agrietamientos.
- Se puede aplicar con llana.
- Excelente tiempo abierto.
- Predocificado en planta asegurando una calidad uniforme entre lotes diferentes.

Preparación de la superficie.

Es recomendable antes de iniciar la aplicación, acondicionar la superficie, plomeando y checando que la superficie este libre de rebabas de cemento, aceites, pinturas, ceras o cualquier material que pueda servir como desmoldante. Se sugiere humedecer ligeramente la superficie para conseguir un acabado de mejor calidad y para retirar el polvo de la superficie.

Instrucciones de preparación de pasta

1. En un recipiente con 9.5 a 10.5 litros de agua, adicione lentamente los 25 kg de **ESTUCCO MAX**.
2. Mezcla hasta conseguir una pasta con la consistencia deseada, homogénea y libre de grumos.
3. Deja reposar por 10 minutos y vuelve a mezclar sin adicionar más agua y posteriormente inicia la aplicación.

Instrucciones para aplicación.

1. Extiende el **ESTUCCO MAX** sobre la superficie a recubrir, con suficiente presión, asegurando su adherencia.
2. Coloca una capa de 3 mm a 5 mm aproximadamente. En caso de requerir un espesor mayor en la aplicación se recomienda dejar secar esta primera capa y posteriormente aplicar otra capa, para evitar escurrimientos del estuco.



3. Para el acabado final texturizado, aplica una segunda mano de **ESTUCCO MAX**, cuando la base ha empezado a fraguar, o bien, ya que se encuentre totalmente seca, volviendo a humedecer el muro y aplicar la textura.
4. El tipo de acabado se puede obtener mediante tu imaginación, por ejemplo: esgrafiado, de tirol, abanico, traslapado, etc.

Recomendaciones.

- Humedezca el muro (en muros de tabique o block) antes de aplicar el **ESTUCCO MAX**.
- Para superficies de yeso es necesario que éste se encuentre totalmente sellado para evitar que el yeso debilite la resistencia del material al absorberle la humedad requerida.

Nota: El rendimiento puede variar dependiendo del espesor utilizado y de las prácticas de aplicación.